

Adhesivo de Soporte BA-007

1. Descripción

El BA-007 es un adhesivo de soporte de neopreno diseñado para adherir la membrana impermeabilizante Gisolene a diferentes tipos de soporte: madera, obra, metal y otros sustratos homologados.

2. Propiedades

- Excelente comportamiento al envejecimiento.
- Excelente adherencia
- Buena resistencia al frío y al calor.

3. Instalación

- Homogeneizar antes y durante su aplicación. Debe de tener un aspecto uniforme sin sedimentos.
- Si ha permanecido expuesto a temperaturas < 15°C es preciso acondicionarlo a temperatura ambiente.
- Las superficies sobre las que se vaya a aplicar han de estar limpias, lisas, secas y libres de asperezas cortantes.
- Aplicar el adhesivo BA-007 mediante un rodillo de pintura resistente a los disolventes, una brocha o una espátula dentada.
- Extender simultáneamente una capa gruesa y homogénea de adhesivo por ambas superficies a unir. En tiempo frío y húmedo asegurarse que los materiales y el adhesivo están a la temperatura correcta.
- Dejar evaporar los disolventes contenidos en el adhesivo (alrededor de 10-20 min. según la temperatura ambiente y el tipo de soporte). Es aconsejable no trabajar con temperaturas ambientales inferiores a 4 °C, el tiempo de secado es muy largo y aumenta el riesgo de condensaciones sobre el adhesivo degradando la junta.
- Encarar la membrana con precisión y sin tensión, para evitar la formación de arrugas.
- Presionar la membrana contra el soporte con un cepillo-escoba. La unión es definitiva a partir de 48 a 72 horas

Consulte con el Departamento Técnico de Giscosa si desea información adicional.

4. Rendimiento

De 1,5 a 2 m² por litro, según la naturaleza del soporte. Para materiales porosos el consumo es superior.
El BA-007 no se puede diluir.

5. Características técnicas

Base	Neopreno
Color	Naranja oscuro
Residuo seco	19% mínimo
Densidad a 20°C	0.83 ± 0.02
Viscosidad (mPa.s) (1)	1.500 ± 300

(1) Brookfield RVT 3, vel=10 rpm

El BA-007 cumple con las especificaciones UEAtc en cuanto a arrancamiento por el viento y pelaje del soporte.

6. Presentación/Almacenamiento/Caducidad

- Envase de 5 y 20 litros.
- La caducidad es de 12 meses si el material se conserva bien cerrado en el envase original y a temperaturas que oscilen entre 15 y 25 °C.

7. Precauciones

- No utilizar para uniones entre láminas Gisolene.
- Producto fácilmente inflamable.
- Conservar el adhesivo protegido de las llamas y/o fuentes de chispas.
- Utilizar y almacenar en lugares ventilados.
- No fumar durante su utilización.
- Antes de utilizar el producto, comprobar compatibilidad con el soporte.
- Para más información consultar la ficha de seguridad.